

CR 2001

CONVERTISSEUR DE ROUILLE

AVANTAGES

- * **Neutralise** le processus de la rouille. **Agit très rapidement** : 10 mn. Utilisable sur **support oxydé ou non**. Applicable sur **supports secs ou humides**. Forme un film auto protecteur. Riche en matières actives. Pouvoir couvrant très important : **20m²/L**. **Très économique**. **Exempt de phosphates et solvants chlorés**. Résiste aux pliages, aux chocs, aux acides et bases dilués. Simple d'utilisation. **CR 2001** s'utilise au pinceau, au rouleau, au pistolet et au trempé. **Ininflammable**.

UTILISATIONS

- Sur tous supports ferreux oxydés ou non.

MODE D'EMPLOI

- * **CR 2001** s'utilise pur.
Sur métal oxydé : frotter légèrement à l'aide d'une brosse métallique afin d'éliminer les particules non adhérentes.
Sur métal non oxydé : dégraisser la surface à traiter avec une solution de **SOLVE 60** ou **KC 98 dilué à 10%**, puis rincer à l'eau claire.
Bien agiter l'emballage du produit avant son utilisation.
Application : **CR 2001** peut être utilisé à la brosse, au rouleau, au pistolet ou au trempé. Par forte chaleur, le produit peut être dilué avec 25% d'eau. En cas de dilution à l'eau du produit, 2 couches sont nécessaires.
Brosse, rouleau ou pistolet : Appliquer uniformément 1 couche de **CR 2001** sur le support à traiter. (sur des surfaces bien oxydées, une seconde couche est préconisée).
Bain : Immerger les pièces quelques secondes.
Après quelques heures le résultat est définitif. La mise en peinture des surfaces traitées avec **CR 2001** peut s'effectuer 3 jours après.
Le nettoyage du matériel peut s'effectuer à l'eau.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Liquide visqueux
Odeur :	Faible
Couleur :	Brune
Pouvoir couvrant :	20 m ² / Litre
Densité :	> 1
pH pur :	2
Hors poussière :	30 mn
Sec et dur :	24 h

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.
CAINT LE GEL.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.