



LASUROBOIS 2

LASURE SATINEE SOLVANTEE

AVANTAGES

Destiné à la **protection** et à la **décoration** des bois. Produit **thixotrope prêt à l'emploi**. A base de résine alkyde en phase solvant. Produit liquide, **teinté, hydrofuge, fongicide et insecticide**. Protection contre le **bleuissement, les champignons et les insectes**. Protection contre **les agressions climatiques et les rayons UV**. **Perméabilité** à la vapeur d'eau (microporosité). Coloration décorative du bois laissant apparent son veinage et sa structure naturelle. Ne forme pas de film apparent. **Se dégrade uniquement sans écaillage**, ce qui permet une rénovation très facile. (*tous les 3 à 5 ans*) Tenue au feu **M1** sur support incombustible. Nuancier **12 teintes**.

UTILISATIONS

Pour **intérieur** (pièces sèches et humides). Pour **extérieur** (sauf **LASUROBOIS 2 incolore**). **Sur bois et dérivés du bois** nus ou déjà recouverts d'une lasure.

MODE D'EMPLOI

Sur support parfaitement sec (humidité du bois < 18% en extérieur et < 12% en intérieur)

Le support à traiter doit être cohérent, propre et exempt de toute souillure.

Le bois doit être raboté, poncé puis brossé avant l'application de la première couche de **LASUROBOIS 2**.

Nombre de couches nécessaires pour un travail soigné : **2 en intérieur - 3 en extérieur**

Application : à la brosse ou au rouleau.

Dilution : de 0 à 5% de **SOLVE 60**.

Nettoyage du matériel d'application : **SOLVE 60**

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide teinté

Densité : 0,90 +/- 0,05 (ton chêne)

Pouvoir couvrant : 10 à 15 m²/litre suivant les bois

Temps de séchage : de 4 à 6 heures suivant le bois

Point éclair : 35°C

Extrait sec : en poids : 40% +/- 2% - en volume : 37% +/- 2%

Aspect du film sec : satiné

Classification Afnor : NF T 36005 – Famille I – Classe 4a

Température extérieure pour utilisation : entre 5°C et 35°C

Humidité relative : < 75% en extérieur et < 60% en intérieur

DTU de référence : 59.1

Inflammabilité : produit inflammable

CONDITIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser sur bois contenant des antioxydants ou des poches de résine non fixées (Iroko, Doussié, Pin maritime, Teck, ...)

Ne pas utiliser **LASUROBOIS 2 INCOLORE** seul en extérieur. Il ne peut venir qu'en dernière couche sur des couches déjà pigmentées lorsqu'on veut éviter une teinte finale trop foncée.

Ne pas utiliser de teintes trop foncées sur les parties ensoleillées.

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.

LASUROBOIS 2

Teintes

