

MASTICALIM

MASTIC NEUTRE

AVANTAGES

- **Mastic silicone neutre.** Etudié spécialement pour environnement alimentaire*. Traité fongicide. Labellisé SNJF. Couleur inaltérable. Résiste aux U.V. Réticulation rapide. Excellente résistance, même sur supports en matériaux synthétiques. Très bonne adhérence sur verre, email, carrelage, ...

UTILISATIONS

Joint de finition ou raccords en milieux à forte humidité (p.e autour de baignoires, douches, lavabos, éviers, ...) **Joint** en chambres froides, gaines de ventilation, ...

MODE D'EMPLOI

MASTICALIM s'applique de +1°C à +30°C au pistolet manuel (**PISTOSIL**) ou pneumatique sur tous les matériaux de construction usuels propres, secs, dépoussiérés et dégraissés (**NTT**).

Dimensions des joints :

Largeur minimale : 5 mm

Largeur maximale : 30 mm

Profondeur maximale : 5 mm

Recommandation : largeur = 2 x profondeur du joint.

Nettoyage : **SOLVE 60** (immédiatement après utilisation).

Finition : lissage à l'eau savonneuse avant pelliculation.

Observation : il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support.

CARACTERISTIQUES

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Base :</i> | <i>Polysiloxane</i> |
| <i>Couleur :</i> | <i>Blanc</i> |
| <i>Consistance :</i> | <i>Pâteux</i> |
| <i>Durcissement :</i> | <i>Par l'humidité de l'air</i> |
| <i>Vitesse de polymérisation :</i> | <i>2 mm/24 h (à 20°C / 65% d'humidité relative)</i> |
| <i>Pelliculation :</i> | <i>Environ 5 mm (à 20°C / 65% H.R)</i> |
| <i>Dureté :</i> | <i>16</i> |
| <i>Densité :</i> | <i>1,03</i> |
| <i>pH :</i> | <i>7</i> |
| <i>Résistance aux intempéries :</i> | <i>- 60°C à + 180°C</i> |
| <i>Allongement à la rupture :</i> | <i>800%</i> |
| <i>Cartouche :</i> | <i>310 ml</i> |
| <i>Environnement alimentaire :</i> | <i>IANESCO PV 6145 du 20.10.96 (SN 761) et FDA conforme au paragraphe 177.2600 du code CFR21</i> |

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.