



REBOUCH'PATE

ENDUIT DE REBOUCHAGE SANS RETRAIT

AVANTAGES

Pâte ultra légère pour les travaux de réparation et de rebouchage en murs et plafonds. **Sans retrait**. Prêt à l'emploi. Utilisable en **intérieur** et en **extérieur**. Permet de réaliser des travaux de rebouchage et lissage avec une **qualité de finition et une rapidité d'exécution exceptionnelle**. **Peut être poncé ou peint** après séchage complet.

UTILISATIONS

Réparation de fissures et crevasses sur plâtres, plaque de plâtre, béton, ...

Finition entre éléments de menuiseries et murs.

Réparation sur menuiseries intérieures avant mise en peinture.

Tous travaux de plafonds en finition.

Remplissage de trous sur supports poreux du bâtiment.

Tous les joints à faibles mouvements avant mise en peinture.

Tous travaux d'enduit nécessitant une mise en œuvre facile et rapide.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports : ils doivent être sains, secs, exempts de poussières, graisses ou autres produits qui empêchent l'adhérence des mastics. Les fissures devront être ouvertes avant d'être rebouchées. Afin de faciliter l'adhérence sur les supports absorbants ou par fortes chaleurs, il faudra **humidifier le support**.

Recommandation : ne pas appliquer sur support gelé, mouillé ou par des températures inférieures à 5°C, ni par très fortes chaleurs.

Nettoyage du matériel d'application : à l'eau avant séchage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : pâte mousseuse

Densité : 0,3 à 0,4 g/cm³

pH : 7

Temps de séchage (surface) : 1 heure

Température d'application : +5°C à +35°C

Après séchage :

Température de service : -20°C à +75°C

Conditionnement : seau de 10 Litres

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Conservé en emballage d'origine non ouvert, au frais et au sec, peut être stocké un minimum de 12 mois à une température entre 5°C et 25°C.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.