



TOITUR'PEINT NF

REVETEMENT AQUEUX FONGISTATIQUE POUR TOITURES

AVANTAGES

* A base de résines acryliques en **dispersion aqueuse**. Contient une composition fongicide et algicide **Protège accroît la longévité des couvertures. Excellente tenue aux rayons UV et aux variations de température**. Economique. **Sèche rapidement**. Applicable sur de nombreux supports. **Retarde la formulation de mousses et moisissures**. Empêche l'adhérence des poussières, suies et fumées diverses. Imperméable à l'eau, brouillard, gel et agents chimiques.

UTILISATIONS

Pour **toitures et toutes surfaces extérieures** très exposées aux intempéries, en atmosphères rurales, industrielles ou maritimes. Sur enduits de ciment, fibrociment, ardoises, shingle. Sur acier recouvert d'un primaire antirouille adéquat et compatible (**PRIM'RUST**). Sur anciennes peintures adhérentes lessivées ou lavées à l'eau sous pression et si nécessaire dépolies au papier de verre.

MODE D'EMPLOI

Sur supports anciens : Préalablement, détruire les mousses avec **DEMOUSSE**.

Sur supports neufs : Dégraissage préalable avec **KC 98**.

Bien homogénéiser avant utilisation. Appliquer **TOITUR'PEINT NF** en deux couches à la brosse ou au rouleau.

⇒ Dilution de 5 ou 10% d'eau pour la 1^{ère} couche

⇒ Dilution de 0 à 3 % pour la 2^{ème} couche.

Pour une application au pistolet Airless®, diluer **TOITUR'PEINT NF** avec maximum 3% d'eau.

3 teintes : Ardoise, Brun Redland et Brique.

CARACTERISTIQUES

Présentation :	Peinture
Nature :	A base de résines acryliques en dispersion aqueuse
Densité :	>1
Aspect du film:	Velouté
Séchage :	
Au toucher :	1 heure
Temps de recouvrement :	12 heures minimum
Température minimum d'application :	Entre + 5°C et + 35°C
Pouvoir couvrant :	140 g/m ² par couche (7 m ² /Kg)
Point éclair :	Entre 23°C et 55°C
Classification AFNOR :	Famille 1 Classe 7 b 2

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Conserver l'emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de la chaleur.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.