

CALTAMPON

SPECIAL TAMPONS POUR PLAQUES DE VOIRIE

AVANTAGES

CALTAMPON supprime le bruit désagréable résultant du trafic routier sur les plaques des chaussées.
Très malléable. Haut module. Bonne résistance aux rayons UV. Très bonne adhérence.

UTILISATIONS

CALTAMPON est utilisé pour le colmatage des intérieurs de tampons de plaques de voirie.

Recommandé pour tous les supports de construction usuels, métaux, ...

Sauf PE, PP, PTFE et surfaces bitumineuses.



MODE D'EMPLOI

CALTAMPON s'applique sur support propre, sec dépoussiéré et dégraissé.

Si nécessaire dégraisser avec **SOLVE 60**. Déposer un cordon de 2 cm de large sur l'ensemble du pourtour du tampon.

Afin de pouvoir ouvrir fréquemment la plaque en évitant l'arrachement du produit, prendre la précaution de la traiter sur l'ensemble de sa circonférence avec **GRAISSALIM**, sur une largeur de 5 à 10 cm.

Méthode d'application : Avec **PISTOSIL AG** ou pneumatique.

Produit de nettoyage : Avec au **SOLVE 60** immédiatement après usage (*avant le durcissement*).

Finition : Lissage à l'eau savonneuse. **Réparation** : Avec le même produit.

CARACTERISTIQUES

Base : Polyuréthane
Système de durcissement : Par humidité de l'air
Dureté : 37 ± 5 Shore A
Densité : 1,28 g/ml
Module d'élasticité à 100% : 0,80 N/mm²
Résistance à la température : -30 °C à 90 °C
Teneur en COV : 10,19 % (130.94 g/l)
Présentation : Cartouche de 300 ml

Consistance : Pâte stable
Pelliculation : 15 mn à 23°C
Durcissement : 3 mm / 24h à 23°C
Déformation maximale : ± 20%
Allongement à la rupture : 700%
Température d'application : 5 °C à 35 °C
Point d'éclair : > 60 °C
Couleur : Marron

Mention d'avertissement : DANGER

Classements CLP : SGH08



CALTAMPON est certifié **ISO 11600 F 20HM** – AENOR (certificat N°047/000412) et détient le **label SNJF** mastic élastomère F 25E. Il est **conforme aux exigences LEED** : Matériels à faibles émissions : colles et mastics. Prescription SCAQMD n° 1168 et répond à USGBC LEED 2009 IEQ Credit 4.1 : Low-Emitting Materials - Adhesives & Sealants pour les limitations en matière de COV.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Recommandation : Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support.

Durée de stockage : 12 mois dans son emballage fermé dans un endroit sec et frais, à des températures de +5 °C à +25 °C.

Ne pas appliquer ni durcir en présence de mastics de silicone non durcis, d'alcool et d'autres solvants. Lors de l'utilisation de différents mastics d'étanchéité réactifs, le premier mastic doit être complètement durci avant l'application du suivant.

CALTAMPON a une certaine stabilité aux UV, mais peut changer de couleur à cause d'influences externes (*contact avec des bitumes, du goudron, l'EPDM, le néoprène, le butyle, ...*) ou une exposition de longue durée aux UV.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

PISTOSIL AG ♦ SOLVE 60 ♦ GRAISSALIM