

POX INSTANTANE CU

BATONNET EPOXY CUIVRE DE REPARATIONS OU RECONSTITUTION DE PIECES

AVANTAGES

Facile d'emploi : aucun outil n'est nécessaire. **Rapide** : temps de travail 3 mn. **Usinable** : peut être poncé, percé, taraudé, scié, après 30 à 60 mn. **Modelable** : peut être appliqué dans des trous d'épingle, de vis, de goudjons, comme dans des trous importants. Peut être moulé pour reconstituer des parties manquantes. **Excellente adhérence** : métal sur métal, mais aussi métal avec d'autres matériaux (bois, béton, pierre naturelle, ...) **Convient après polymérisation au passage de l'eau potable**. **Ne se rétracte pas au durcissement**. **Insensible aux UV et à l'ozone** : peut être utilisé à l'extérieur comme à l'intérieur.

UTILISATIONS

Travaux de plomberie, réparations sur plusieurs matériaux ferreux et non ferreux, reconstitutions de pièces, ...

MODE D'EMPLOI

Pour un résultat optimum, il est nécessaire que le support soit exempt de poussière, de graisse ou d'huile (dégraisser si nécessaire), de rouille (frotter les surfaces rouillées avec une brosse métallique).

Couper la quantité nécessaire de produit puis le malaxer jusqu'à l'obtention d'une couleur uniforme.

Appliquer sur le support à réparer dans les 2 minutes après la fin du malaxage.

Presser le produit dans la fissure ou le trou à remplir et ensuite enlever l'excédent à l'aide d'un couteau de préférence mouillé.

Pour obtenir une apparence lisse, passer la surface traitée avec un chiffon humide avant le durcissement. Après 5 à 10 mn, le durcissement ainsi que le pouvoir d'adhérence s'effectueront. Après 30 à 60 mn, le mélange pourra être poncé, taraudé, percé et scié si nécessaire.

CARACTERISTIQUES

Aspect : bâtonnet Ø 22 mm et Longueur 175 mm

Odeur : caractéristique

Point éclair : > 100°C

Dureté SHORE D : 80

Résistance au cisaillement sur acier : 4,5 Mpa

Résistance chimique : Résiste aux hydrocarbures, alcools, ketones, esters, eau salée, solutions acides diluées

Temps de conservation : dans des conditions de stockage sec à l'abri du soleil à une température située entre 5 et 20 °C : 24 mois

Résistance aux températures :

En continu : 120°C

Par intermittence : 150°C

Résistance électrique : 30 000 MegaOhms

Solubilité dans l'eau : insoluble

Poids : 122 g

Mention d'avertissement : ATTENTION

Classements CLP : SGH07



Couleur : Rouge marron

Densité : 1,98 / 2,02

Temps de travail : 3 mn à 20°C



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

B.R.U. ♦ SOLVE 60