

PRIM'RUST

PRIMAIRE ANTIROUILLE

AVANTAGES

Primaire anticorrosion. **Adhérence directe** sur acier. **Bon pouvoir couvrant et garnissant.** Economique. **S'applique en une seule couche.** Aspect de finition : mat satiné. **Teinte disponible : gris.**

UTILISATIONS

Sur métaux ferreux, charpentes métalliques, châssis, serrurerie, industrie, ...
Ambiance non agressive.

MODE D'EMPLOI

PRIM'RUST s'applique sur support dégraissé, sec et propre.

Applications : à la brosse, au rouleau, au pistolet.

A la brosse, au rouleau : prêt à l'emploi.

Au pistolet : avec **10 à 15% de DILUPEINT** ou **DILUNET**.

Dans tous les cas, bien homogénéiser le produit dans son contenu.

Nettoyage du matériel d'application : **DILUPEINT** ou **DILUNET**.

S'applique 6 heures après le sablage en atelier, et 3 heures en plein air.

CARACTERISTIQUES

Famille :	1 – classe 4A
Densité :	1,5 (+/- 0,05)
Séchage à 20°C :	2 heures (au toucher) 4 heures (manipulable) 24 heures (recouvrable)
Extrait sec :	70% (+/-2%) en poids 50% (+/-2%) en volume
Pouvoir couvrant :	4 à 6 m ² /L (3 à 4 m ² /Kg)
Point éclair :	> 23°C et < 55°C
Mention d'avertissement :	ATTENTION
Classements CLP :	SGH02 SGH07

Fabriqué

en France

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

DILUNET ♦ DILUPEINT ♦ RAL 98 N