

NOIR 600 NF



PEINTURE NOIRE HAUTE TEMPERATURE

AVANTAGES

NOIR 600 NF est une **peinture thermorésistante**. Elle protège des parties métalliques soumises à de hautes températures. Offre un très beau rendu et un **excellent aspect noir mat**. **Résiste jusqu'à 650°C en pointe**. Séchage rapide.

NOIR 600 NF possède une excellente adhérence et bonne résistance aux agressions ambiantes : haute résistance à l'essence, aux produits chimiques et aux intempéries.



UTILISATIONS

NOIR 600 NF est utilisable sur des surfaces exposées à de très hautes températures telles que les conduites de vapeur, moteurs, canalisations d'échappement, radiateurs, corps de chaudière ou de cheminée, pots d'échappement de voiture, tuyauteries diverses, matériels de manutention, huisseries, grilles, barrières, bandes de rives, gouttières, tôles, fixations ...

Sur revêtements en acier, acier galvanisé, aluminium, zinc, fonte, ... Neuf, nu, grenailé ou rouillé ou bien, peints à condition d'être correctement préparés avant utilisation du **NOIR 600 NF**.

Utilisation en **intérieur** et **extérieur**.

MODE D'EMPLOI

1. La surface doit être propre, sèche et sans graisse (**POLYNET 3000**).
2. Enlever le vieux vernis, la rouille puis poncer (**DECAPEINT 1**, **NOPEINT GEL**, **NOPEINT LIQUIDE**).
3. Bien agiter avant utilisation pendant 2min et pulvériser à 25 cm du support (*couches fines et croisées*).
4. Après séchage, chauffer pendant 30 à 60 mn à au moins 200°C pour durcir la couche de peinture.
5. Après utilisation, nettoyer la valve.

Conditionné

en France

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide fluide noir mat
Gaz propulseur : propane, butane, isobutane
Teneur en COV : 623 g/L
Liant : Résine acrylique
Recouvrable : Après 30 minutes
Pouvoir couvrant : 2m² par aérosol

Densité : 0,74 ±0,01 à 20°C
Volume net : 400 ml

Sec au toucher : Après 15 à 20 min
Séchage complet : 24 heures

Mention d'avertissement : DANGER
Classements CLP : SGH02



SGH07



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Conserver à l'abri du gel, de l'humidité et de la chaleur. Stocker le produit à une température comprise entre 5 et 25°C. Bien refermer le produit après chaque utilisation.

Se conserve pendant 1 an après ouverture, et 2 ans non ouvert, si manipulé et conservé dans de bonnes conditions.

Les peintures nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Eliminer le produit et son emballage dans un centre agréé.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

POLYNET 3000 ♦ NOPEINT GEL ♦ NOPEINT LIQUIDE ♦ DECAPEINT 1



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).