

POX INSTANTANE

BATONNET EPOXY ACIER POUR SOUDURE A FROID TRES RAPIDE

AVANTAGES

POX INSTANTANE est un mastic époxy renforcé à l'acier, conçu pour réaliser des réparations rapides, durables et résistantes sur les pièces métalliques ferreuses. Formulé pour ne pas rouiller, il permet de réparer efficacement trous, fissures et filetages sur de nombreux supports tels que les pièces moulées, les tuyaux ou les outils.

Polyvalent, il peut également être utilisé pour fixer des éléments et des panneaux, réaliser des modèles ou des prototypes, reformer des écrous directement sur place ou encore bloquer des filetages.

POX INSTANTANE, malléable à la main, se présente sous la forme d'un bâton concentrique composé de deux parties de couleurs différentes. Après mélange, il durcit pour former un matériau solide de couleur gris foncé, pouvant être percé, taraudé, usiné ou limé selon les besoins.

UTILISATIONS

POX INSTANTANE s'utilise aussi bien dans de nombreux secteurs industriels que pour des applications domestiques.

Applications possibles :

- Réparation de trous et fissures
- Réparation de moules, carburateurs et réservoirs
- Réparation de carrosseries, batteries, cuves
- Réparation de vannes, pompes et gouttières
- Réparation de petits carters et pièces mécaniques

MODE D'EMPLOI

Pour garantir une adhérence optimale, les surfaces doivent être propres et exemptes de graisse, poussière, peinture ou autres contaminants. Les surfaces doivent de préférence être sèches. Pour améliorer l'adhérence, il est recommandé de poncer légèrement les surfaces puis de les nettoyer à nouveau.

Utilisation :

- Couper la quantité nécessaire de mastic.
- Malaxer le produit avec les doigts pendant au moins 1 minute, jusqu'à obtenir une couleur homogène.
- Appliquer le mastic sur la surface préparée dans les 2 minutes suivant le mélange. Après 5 à 10 minutes, le mastic commence à durcir et à former une liaison solide semblable au métal. Le durcissement complet est atteint après 24 heures.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	pâte	Couleur :	gris, noir
Odeur :	soufre	Densité :	2,25
Point éclair :	> 100°C	Temps d'utilisation :	3 à 5 min une fois malaxé à 20 °C
Résistance au cisaillement :	63 kg/cm ²	Résistance à la compression :	500 kg/cm ²
Limite des températures :	- 40 °C à 120 °C en continu / - 40 °C à 149 °C par intermittence		
Poids :	125 g		
Mention d'avertissement :	ATTENTION		
Classements CLP :	SGH07		



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Temps de conservation :

Dans des conditions de stockage sec à l'abri du soleil à une température située entre 5 et 20 °C : **24 mois**

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

BRU ♦ SOLVE 60