

POX INSTANTANE CU

BATONNET EPOXY CUIVRE DE REPARATIONS OU RECONSTITUTION DE PIECES

AVANTAGES

POX INSTANTANE CU est un mastic époxy renforcé en cuivre, à prise rapide, spécialement conçu pour réparer, reboucher ou reconstituer des pièces en cuivre, laiton, bronze et autres métaux non ferreux. Il permet notamment d'intervenir sur des tuyaux, réservoirs et différents types de contenants métalliques.

Malléable à la main, ce mastic se présente sous la forme d'un bâton bi-composant concentrique aux couleurs contrastées. Après mélange, il durcit pour former un matériau solide de couleur cuivre pouvant être percé, taraudé, usiné, limé, poncé ou peint si nécessaire.

UTILISATIONS

POX INSTANTANE CU est particulièrement efficace pour colmater et réparer des fuites sur des installations de plomberie. Il permet de combler facilement les fissures, ruptures ou perforations sur les tuyaux, coudes, raccords, manchons, siphons, drains, chauffe-eau et réservoirs.

Correctement appliqué, il peut sceller les fissures dues au gel ainsi que les micro-fuites dans les installations en cuivre en environ 15 minutes, avec une remise en service possible après 1 heure. Il peut également être utilisé pour assembler et étancher les gouttières et descentes pluviales en cuivre.

Applications : tuyaux, raccords, coudes, siphons, chauffe-eau, réservoirs, gouttières et descentes pluviales.

MODE D'EMPLOI

Pour garantir une adhérence optimale, les surfaces doivent être propres et exemptes de graisse, poussière, peinture ou autres contaminants. Les surfaces doivent de préférence être sèches. Pour améliorer l'adhérence, il est recommandé de poncer légèrement les surfaces puis de les nettoyer à nouveau.

Utilisation :

- Couper la quantité nécessaire de mastic.
- Malaxer le produit avec les doigts pendant au moins 1 minute, jusqu'à obtenir une couleur homogène.
- Appliquer le mastic sur la surface préparée dans les 2 minutes suivant le mélange. Après 5 à 10 minutes, le mastic commence à durcir et à former une liaison solide semblable au métal. Le durcissement complet est atteint après 24 heures.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	pâte	Couleur :	marron
Odeur :	caractéristique	Densité :	2
Point éclair :	> 100°C	Temps d'utilisation :	2 min une fois malaxé à 24 °C
Résistance au cisaillement :	45 kg/cm ²	Résistance à la compression :	500 kg/cm ²
Limite des températures :	- 40 °C à 121 °C en continu / - 40 °C à 149 °C par intermittence		
Poids :	122 g		
Mention d'avertissement :	ATTENTION		
Classements CLP :	SGH07	SGH09	



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Temps de conservation :

Dans des conditions de stockage sec à l'abri du soleil à une température située entre 5 et 20 °C : **24 mois**

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

BRU ♦ SOLVE 60