

AXEROUTE 3

PEINTURE DE MARQUAGE ROUTIER SOLVANTEE

AVANTAGES

A base de résine Alkyde modifiée. **Séchage rapide.** Excellente adhérence.

Très bonne résistance à l'abrasion et aux solvants usuels. Applicable sur différents supports.

Teintes : Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, vert.

UTILISATIONS

Pour tous travaux de signalisation au sol : bandes axiales, bandes de parkings, bordures de trottoirs, fléchage, ...

Intérieur/Extérieur.

Supports : béton, enduits et chapes à bases de liants hydrauliques, asphaltes, enrobés parfaitement stabilisés.

	BROSSE / ROULEAU	PISTOLET AIRLESS
Diluant	DILUNET	DILUNET
Dilution	0 à 3 %	0 à 6 %
Viscosité d'emploi	50 à 70"	30 à 70"
Rendement théorique	200 g/m ²	200 g/m ²
Epaisseur du film	60µ secs	60µ secs

MODE D'EMPLOI

Etat du support à traiter :

Il doit être propre, dépoussiéré, sec et cohérent.

Température d'application : entre 5°C et 35°C

Température du support : +3°C au-dessus du point de rosée pour éviter tout risque de condensation, avec un minimum de +7°C et un maximum de +30°C.

Humidité relative : < 75%

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide visqueux

Densité : 1,60 +/- 0,05

Intervalle de point éclair : 23°C ≤ PE ≤ 55°C

Pression de vapeur : inférieure à 110kPa (1.10 bar)

Extrait sec (NF T 30060) : en poids : 77% +/- 2% / en volume : 55% +/- 2%

DTU de référence : DTU 59.3

Temps de séchage : Hors poussières : 15 mn / piéton : 2 heures

Viscosité : 70 +/- 10" coupe afnor 6

Classification Afnor : NF T 36005 – Famille I – Classe 4a

Aspect du film sec : Mat : 5% à 60°

C.O.V : Ce produit contient au maximum 400 g/L de COV

Mention d'avertissement : ATTENTION

Classements CLP : SGH02



SGH07



SGH08



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Stockage : 12 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri de la chaleur dans un local bien ventilé

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

DILUNET

V03 du 27/01/2026