

LASUROBOIS 2

LASURE SATINEE SOLVANTEE

AVANTAGES

Destiné à la **protection** et à la **décoration** des bois. Produit **thixotrope prêt à l'emploi**. A base de résine alkyde en phase solvant. Produit liquide **teinté et hydrofuge**.

Protection contre le **bleuissement**, les **champignons** et les **insectes**. Protection contre les **agressions climatiques** et les **rayons UV**. **Perméabilité** à la vapeur d'eau (*microporosité*). Coloration décorative du bois laissant apparent son veinage et sa structure naturelle.

Ne forme pas de film apparent. **Se dégrade uniquement sans écaillage**, ce qui permet une rénovation très facile (*tous les 3 à 5 ans*). Tenue au feu **M1** sur support incombustible. Nuancier **10 teintes**.

UTILISATIONS

Pour **intérieur** (*pièces sèches et humides*). Pour **extérieur** (*sauf LASUROBOIS 2 incolore*). Sur bois et dérivés du bois nus ou déjà recouverts d'une lasure.

MODE D'EMPLOI

Sur support parfaitement sec (humidité du bois < 18% en extérieur et < 12% en intérieur)

Le support à traiter doit être cohérent, propre et exempt de toute souillure.

Le bois doit être raboté, poncé puis brossé avant l'application de la première couche de **LASUROBOIS 2**.

Nombre de couches nécessaires pour un travail soigné : 2 en intérieur - 3 en extérieur

Application : à la brosse ou au rouleau.



Dilution : de 0 à 5% de **SOLVE 60**.

Nettoyage du matériel d'application : **SOLVE 60**

Fabriqué

en France

CARACTERISTIQUES

Aspect :	liquide	Aspect du film sec :	satiné
Pouvoir couvrant :	10 à 15 m ² /litre suivant les bois	Temps de séchage :	de 4 à 6 heures suivant le bois
Point éclair :	> 40°C	Classification Afnor :	NF T 36005 – Famille I – Classe 4a
DTU de référence :	59.1	Température d'utilisation :	entre 5°C et 35°C
Densité :	> 1		
Extrait sec :	En poids : 40% +/- 2% - En volume : 37% +/- 2%		
Mention d'avertissement :	ATTENTION		
Classements CLP :	SGH02  SGH07 		

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser sur bois contenant des antioxydants ou des poches de résine non fixées (*Iroko, Doussié, Pin maritime, Teck, ...*).

Ne pas utiliser **LASUROBOIS 2 INCOLORE** seul en extérieur. Il ne peut venir qu'en dernière couche sur des couches déjà pigmentées lorsqu'on veut éviter une teinte finale trop foncée. Ne pas utiliser de teintes trop foncées sur les parties ensoleillées. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

SOLVE 60

LASUROBOIS 2

(Teintes)

LASURE SATINÉE



Chêne



Pin d'Orégon



Châtaignier



Noyer



Teck



Acajou



Palissandre



Azur



Vert Émeraude



Rouge Rubis